REBOUCHER

DÉSIGNATION COMMERCIALE

LIANT MASTIC VINYLIQUE

DÉFINITION

Liant vinylique à séchage rapide permettant de réaliser soi-même un mastic à la nuance du support poncé. En mélangeant les résidus de ponçage au liant, on obtient, selon la concentration et l'épaisseur des particules de ponçage, une pâte à bois qui, une fois sèche, se confondra facilement avec le support.

NATURE DU PRODUIT

Résine PVAc (polyacétate de vinyle) polymérisée en solution.

DILUTION / NETTOYAGE

EAU

DOMAINES D'UTILISATION

Réparation des petits défauts, fentes et déchirures du bois.

CARACTÉRISTIQUES

Sans odeur.
Sèche rapidement et durcit au contact de l'air.
Ne se fendille pas, ne s'émiette pas, résiste aux chocs.
Se travaille comme le bois, se rabote, se sculpte, se perce, se scie, se ponce, etc...
Se conserve dans son emballage fermé hermétiquement.

APPLICATION

Bien agiter le bidon avant utilisation.
Mélanger le liant et les résidus de ponçage dans un récipient jusqu'à obtention d'une masse bien homogène.

Pour un mastic standard, mélanger :
1 l de liant mastic pour 200 à 250 g de farine de bois en moyenne.
Les proportions peuvent varier selon la consistance souhaitée.

Avec une poussière de bois fine, vous obtiendrez un mastic de type fin et gras.
Avec une poussière grossière, vous obtiendrez un mastic aéré et texturé.

Pousser la pâte dans les crevasses. Laisser une légère surépaisseur.
Laisser sécher de 10 à 60 minutes selon l'épaisseur.
Poncer dans le sens des fibres du bois.
Les grosses cavités seront rebouchées en plusieurs passages successifs.

CONSEIL(S)

La teinte obtenue peut se rectifier en ajoutant un peu de pigments : ocre jaune, terre de sienne, terre d'ombre, etc...

FINITIONS POSSIBLES

Tous modes de finition.

CONDITIONNEMENT

500 ml - 1 l - 5 l.

SURGAND