VERNIR

VERNIS 510

DÉSIGNATION COMMERCIALE	
DÉFINITION	Vernis de finition brillant pour la protection des métaux d'intérieur.
NATURE DU PRODUIT	Solution de résines nitrosynthétiques
DILUANT	**DILUANT 9 ou DILUANT UNIVERSEL.**
DOMAINES D'UTILISATION	Protection du cuivre, laiton, chrome, etc...
LE CONSEIL	Ne s'utilise pas sur des métaux exposés aux intempéries.
CARACTERISTIQUES	Incolore. Ne jaunit pas. Adhère sur les métaux dégraissés et les protège de l'oxydation. Sèche rapidement (1 à 2 heures). Densité : 0.89 Extrait sec : 20 % Viscosité coupe AFNOR 4 (20°C) : 30 à 35 secondes.
APPLICATION	PINCEAU - PISTOLET - MACHINE À RIDEAU. Dégraisser le métal au DILUANT 9 ou au tricloréthylène avant l'application qui se fera en deux couches. Au pincau, diluer la première couche à 10 % avec le DILUANT 9. Au pistolet, diluer à 10 % avec le DILUANT 9. Appliquer en deux passes croisées. Laisser sécher 1 à 2 heures. Egrener après chaque couche à la laine d'acier n° 000. Appliquer une deuxième couche pour obtenir l'aspect laqué final.
FINITIONS POSSIBLES	La résistance aux acides du VERNIS 510 sera obtenue environ 3 jours après la pose.
CONDITIONNEMENT	500 ml - 1 l - 5 l - 25 l.

⚠ **Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.**

SURGAND

Version du 25/03/2019